

【焼成用匣鉢・セッター（LIB正極材他向け）】

<特長>

- ☆ リチウムイオン電池正極材焼成工程のような、厳しい焼成条件（温度・腐食性）下での耐久性を示します。
- ☆ お客様のご使用条件・環境に合わせたカスタムメイドの提案をご準備いたします。
- ☆ 御希望の供給量・納期に柔軟に対応致します。
- ☆ 韓国製、日本をはじめ各国で販売実績があります。

【ムライト系規格範囲】

化学分析	Al ₂ O ₃	%	55-80
	SiO ₂		15-30
	MgO		5-15
物理特性	かさ比重	g/cm ³	2.2-2.5
	空隙率	%	20-30
	吸水率	%	8-13
	熱膨張係数	($\times 10^{-6}$)	4-4.5

※ お客様の使用環境に合わせた材質提案を準備いたします

【寸法】

250-400mm

50-150mmH



【ご注文】

- ☆ 基本的に20ftコンテナもしくはパレット単位でのご注文となります。
- ☆ 最適な規格を決定をするために、事前に技術情報の交換をさせて戴き、評価用無償サンプルにも対応致します。

ご興味のある方はinfo@wingon.co.jpにてお問い合わせください。