

【SiCプレート】

<特長>

- ☆ 高純度SiCを原料とした耐火性の高いプレートで主に耐火製品焼成用に使われます。
- ☆ アルミナによる表面処理、スリット加工に対応します。
- ☆ 御希望の供給量・納期に柔軟に対応致します。
- ☆ その他の形状について御興味があればご相談下さい。
- ☆ 原産国： 中国、日本の需要家様での実績があります。

【規格例】

化学分析	SiC	%	87-89
	SiO ₂		10+/-
	Fe ₂ O ₃		0.2+/-
物理特性	かさ比重	g/cm ³	>2.7
	空隙率	%	<10
	熱膨張係数	(x10 ⁻⁶)	0.47
	最高使用温度	°C	1650

【寸法例】

450mm□x12mmT



【ご注文】

- ☆ 基本的に20ftコンテナもしくはパレット（木箱）単位でのご注文となります。
- ☆ 事前に技術情報の交換をさせて戴き、評価用無償サンプルにも対応致します。

[ご興味のある方はinfo@wingon.co.jpにてお問い合わせください。](mailto:info@wingon.co.jp)