

CaO安定化ジルコニア (Calcia stabilised Zirconia)

化学成分 (%)

ZrO ₂ +HfO ₂ ≧	Fe ₂ O ₃ ≧	TiO ₂ ≧	SiO ₂ ≧	Al ₂ O ₃ ≧	CaO	粒度
94	0.08	0.2	0.35	0.35	3.0-4.5	30mesh, 40mesh. 100mesh. 200mesh, 325mesh etc

包装：25kg紙袋 / フレコンバッグ

用途：耐火物原料・敷粉など

上記以外の組成、粒度についても、検討致します。

ご興味のある方は当社ホームページ「お問い合わせ」より、ご連絡ください。

Y₂O₃安定化ジルコニア (Ytteria stabilised Zirconia)

化学成分 (%)

ZrO ₂ +HfO ₂ ≧	Fe ₂ O ₃ ≧	TiO ₂ ≧	SiO ₂ ≧	Al ₂ O ₃ ≧	Y ₂ O ₃	粒度
90	0.08	0.2	0.35	0.35	7.0-9.0	30mesh, 40mesh. 100mesh. 200mesh, 325mesh etc

包装：25kg紙袋 / フレコンバッグ

用途：耐火物原料・敷粉など

上記以外の組成、粒度についても、検討致します。

ご興味のある方は当社ホームページ「お問い合わせ」より、ご連絡ください。