

電融ジルコニア (Fused Zirconia)

化学成分 (%)

ZrO ₂ +HfO ₂ ≧	Fe ₂ O ₃ ≦	TiO ₂ ≦	SiO ₂ ≦	Al ₂ O ₃ ≦	粒度
99	0.07	0.22	0.5	0.5	30mesh, 40mesh. 100mesh. 200mesh, 325mesh, 3000mesh etc

包装：25kg紙袋 / フレコンバッグ

用途：耐火原料、研磨材、顔料など

上記以外の組成、粒度についても、検討致します。

ご興味のある方は当社ホームページ「お問い合わせ」より、ご連絡ください。